

Primaire monocomposant flexible

UZIN PE 650

Primaire garnissant base ciment en dispersion

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Primaire d'accrochage pour le sol, sur support présentant des joints, dans le cadre d'une rénovation

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- Sur support ancien critiques, avec traces de ragréage ou de colle bien adhérentes, résistantes à l'eau (p. ex. de colle dispersion, néoprène ou résine synthétique)
- Sur support dense ou peu absorbant (p. ex. sol en pierre, carreaux en céramique, revêtement résine époxy ou peintures résistante à l'eau)
- Sur chape magnésie ou xylolithe
- Sur sous-couche UZIN Multimoll Top 4 / 7 / 12
- Sur plancher en bois brut ou poncé, panneaux de bois aggloméré P4 - P7, OSB 2 - 4, parquet ou autre support en bois présentant des joints
- Avant application d'un ragréage UZIN
- Sur revêtement de finition dépoli (en un aspect mat)
- Sur sol avec chauffage (eau chaude) intégré
- Pour les sollicitation avec sièges à roulettes conformes EN 12529
- Pour les sollicitation élevée en domaine résidentiel, professionnel et industriel



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN PE 650 est un primaire ciment flexible prêt à l'emploi, à séchage très rapide, destiné aux supports à rénover. De par sa propriété "élasticité rigide", il peut absorber les mouvements dans le support. Pour l'intérieur.

- Garnit, obture et lisse en une application
- A prise hydraulique
- Application en épaisseur ≤ 4 mm
- Après durcissement, flexible et déformable
- Rendement jusqu'à 25% supérieur au primaire UZIN PE 630
- Application à la lisseuse ou au rouleau



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	Sac en papier avec poignée
Conditionnement	16 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	gris
Couleur à l'état sec	gris clair
Consommation	80 - 480 g/m ²
Durée prat. d'utilisation	25 - 30 minutes*
Pot life	25 - 30 minutes*
Temps de séchage	voir tableau d'application
Temp. de mise en oeuvre	15°C au sol

* A 20°C et 65 % H.R., pour une couche de 4 mm d'épaisseur au maximum. Voir également "Tableau d'application".

Consommation : valeur correspondant au mortier sec



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré, et exempt de toute substance susceptible de diminuer l'adhérence (par exemple salissure, huile, graisse). Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires / émettre des réserves en cas de déficience. Eliminer les couches instables ou diminuant l'adhérence (par exemple les produits de cure, résidus non adhérents de peinture, revêtements, ragréage ou colle) par brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage. Eliminer soigneusement poussières et éléments non adhérents par aspiration. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire. Respecter les fiches techniques des produits UZIN utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

1. Mélanger UZIN PE 650 avec de l'eau, en fonction de la consistance souhaitée. Pour un sac de 16 kg, la quantité d'eau appropriée est située entre 4 et 4,6 litres. Pour des quantités partielles, il faut utiliser 250 à 290 ml d'eau pour 1 kg de poudre. Versez de l'eau froide et claire dans un récipient propre. Ajouter la poudre tout en mélangeant énergiquement pour obtenir un mélange homogène (sans grumeaux). Ne mélangez que la quantité nécessaire de primaire pouvant être utilisée pendant la durée d'utilisation de 25 à 30 minutes*.
2. Appliquer une fine couche d'UZIN PE 650 à l'aide d'une lisseuse.
3. Nettoyez les outils à l'eau après utilisation.

TABLEAU D'APPLICATION

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
Panneaux de bois, sous-couche UZIN Multimoll Top	80 - 280 g/m ²	30 - 60 minutes*
Traces de colle bien adhérente, résistante à l'eau	80 - 240 g/m ²	30 - 60 minutes*
Chape d'asphalte coulé non sablé, céramique ou terrazzo,	80 - 240 g/m ²	60 - 90 minutes*
Support avec une importante proportion de joints	240 - 480 g/m ²	60 - 90 minutes*
Avant application d'un ragréage FusionTec	dépendant du support	3 - 4 heures

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air pour une couche de 4 mm d'épaisseur au maximum. Consommation : valeur correspondant au mortier sec

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Tenue en stock: 12 mois minimum au frais (modéré) et en emballages d'origine. Un long stockage peut entraîner une prolongation des temps de prise et de séchage. Les propriétés du produit durci n'en sont pas modifiées. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement
- Conditions idéales de mise en oeuvre : 15 °C à 25 °C / température du sol > 15 °C / humidité de l'air < 75 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Pour l'application consécutive d'un ragréage en épaisseur > 10 mm, utiliser un primaire résine réactive, p. ex. UZIN PE 460, avec épandage de sable.
- Non adapté pour le collage direct avec des colles à parquet et des colles aux résines réactives monocomposantes pour la pose de revêtements de sol.
- Lors de l'application d'UZIN PE 650 au rouleau, mélanger 16 kg de poudre avec 6,2 litres d'eau (environ 390 ml par kg).
- Non adapté sur les restes de colle solubles à l'eau (par exemple colles base lessive de sulfite) ou les fixateurs ainsi que les restes de colle bitumineuse. Pour cela, choisir un produit adapté dans la gamme de produits UZIN.
- Pour un support présentant une importante quantité de joints, il est possible – pour chaque conditionnement de 16 kg – d'ajouter au mélange jusqu'à 5 kg de mortier UZIN NC 182 (à exception des supports bois)
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés, les normes et règles professionnelles et les recommandations du fabricant de revêtements de sol en vigueur à la date d'exécution des travaux.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.