

Colle hybride monocomposante

UZIN KE 68

Colle monocomposante pour les locaux soumis à de fortes contraintes

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ pour les revêtements caoutchouc en dalles jusqu'à 4 mm (p. ex. norament®)
- ▶ pour les revêtements PVC décoratifs (LVT)
- ▶ pour les revêtements PVC et CV en dalles
- ▶ pour les revêtement linoleum en dalles jusqu'à 4 mm
- ▶ pour les zones de nettoyage à les entrées des locaux
- ▶ pour les revêtements ou sous-couches en granulat caoutchouc (p. ex. Regupol®)
- ▶ pour les revêtements sportifs ou gazon synthétique
- ▶ en combinaison avec la sous-couche UZIN RR 185 et revêtements industriels (p.ex. Gerflor GTI)
- ▶ pour clique-LVT consulter notre service technique

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ des supports plans, absorbants ou non absorbants
- ▶ des supports déformables ou élastiques (sur souscouches, p.ex. UZIN RR 188 ou UZIN RR 189, bois), (sur le métal, consulter notre service technique)
- ▶ les sols avec planchers chauffants (à circulation d'eau)
- ▶ pour la sollicitation avec sièges à roulettes
- ▶ pour l'entretien par shampouinage (voie humide) et injection extraction selon la norme RAL 991 A2
- ▶ pour une sollicitation élevée en domaine commercial et industriel



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN KE 68 est une colle hybride monocomposante prête à l'emploi et facile à appliquer. Cette colle à très faible émission est la solution idéale pour le collage de revêtement de sol, dans des lieux soumis à des sollicitations importantes et des contraintes, comme p. ex., derrière des baies vitrées où les températures peuvent être élevées, ou dans des halles d'entrée où les revêtements peuvent subir des infiltrations d'humidité au niveau des joints à, cause du trafic pendant les jours pluvieux. Pour l'intérieur.

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Convient aux utilisateurs sensibilisés à l'époxy ou au PU
- ▶ Résistance élevée aux variations de température



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	seau plastique
Conditionnement	8.5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur	beige
Consommation	250 – 450 g/m ²
Temps d'application	jusqu'à 40 minutes*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	après 24 heures*
Soudage des joints	après 12 à 24 heures*
Résistance finale	après 3 à 5 jours*

*A 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substance susceptible de diminuer l'adhérence (par exemple salissure, huile, graisse). La surface doit être aspirée en profondeur, primarisée et ragrée. Utiliser les primaires et les ragréages UZIN appropriés (voir catalogue produits). Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires et émettre des réserves en cas de déficience. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire et le ragréage.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

1. Avec la spatule dentelée appropriée, déposer la colle régulièrement sur le support puis laisser gommer pendant une durée adaptée à la quantité, aux conditions climatiques ambiantes, à la capacité d'absorption du support et au type de revêtement. N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail, le bon transfert au dos du revêtement devant être assuré.
2. Afficher le revêtement de sol puis maroufler au cylindre. Renouveler cette opération une heure après. Pour les revêtements de couleur foncée, veiller à ne pas laisser la colle remonter dans les joints, pour éviter les défauts esthétiques.
3. Éliminer les taches de colle fraîche avec les lingettes UZIN BlacI-Box. La colle durcie ne pourra être éliminée que mécaniquement.

CONSOMMATION :

Application avec	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A5	Revêtement de sol en PVC, revêtement design en PVC / Lisse ou légèrement structuré	250 - 300 g/m ²
A2	Caoutchouc / Structuré	350 - 400 g/m ²
B1	Linoléum / Largement structuré	400 - 450 g/m ²

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, avec seaux de colle acclimatés et sur UZIN NC 170 LevelStar.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Tenue en stock 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 25 °C. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.

- Conditions idéales de mise en œuvre de 18 à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C et humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air basse prolongent les temps de travail, de prise et de séchage, une température élevée et une humidité de l'air élevée les réduisent.
- Un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Dans le cas d'un support ragréé, veiller donc à ce que le ragréage soit bien sec.
- Un collage direct sur traces de colles anciennes peut entraîner des interactions et un développement d'odeurs désagréables. Idéalement, supprimer les couches anciennes. Dans tous les cas, des traces de colle anciennes devront être isolées par un primaire de barrage puis d'un ragréage autolissant, sur toute la surface, en épaisseur suffisante (3 mm en règle).
- Avant collage, le revêtement doit être suffisamment détendu et acclimaté aux conditions des locaux.
- UZIN KE 68 est appropriée pour faire face aux contraintes des chariots élévateurs pour des charges élevées jusqu'à 30 kg/cm² soit 3 N/mm².
- UZIN KE 68 doit être protégé de l'humidité alcaline. Dans les zones exposées à des remontées d'humidité, utiliser un primaire barrière époxy, par ex. UZIN PE 460 avant l'application d'un ragréage.
- Dans les zones également exposées à l'humidité ou à des projections d'eau sur le support, utiliser UZIN PE 414 BiTurbo comme barrière avant application du ragréage.
- Pour le collage des revêtements sans chlore, veuillez consulter l'avis d'encollage en ligne ou demander un conseil technique.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Sans solvant, contenant du méthoxysilane
- EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission

COMPOSITION:

Prépolymères à terminaison silane, charges minérales, additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Contient du méthoxysilane. Ininflammable. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Lors du processus de prise, du méthanol se dégage. Pendant la mise en œuvre, une bonne aération des locaux et l'usage des gants de protection est recommandée. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions

de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produits, laisser durcir puis éliminer avec les débris de chantier.