

Sous-couche d'interposition étanche à la vapeur d'eau

UZIN RR 185

Sous-couche flexible, stabilisante, étanche à la vapeur, destinée à la pose amovible

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour une pose amovible de revêtement de sol PVC, VER ou textile dans le cas où le support ne doit pas être dégradé et doit plus tard retrouver son état d'origine
- ▶ pour bloquer l'humidité jusqu'à 7% CM sur les supports base ciment
- ▶ pour bloquer l'humidité jusqu'à 2% CM sur les supports base plâtre

Compatible :

- ▶ aux sollicitations de sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations normales en domaine résidentiel ou commercial

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ tous les supports suffisamment résistants et plans
- ▶ sols d'usure neufs ou anciens, p. ex. revêtement PVC, linoléum (consulter le service technique en amont), parquet, carrelage etc.
- ▶ supports non prêt à la pose (p.ex. souillé d'huile ou à l'humidité résiduelle élevée) ou quand toute interaction nuisible entre le revêtement et le support doit être exclue



PROPRIÉTÉS :

UZIN RR 185 est une sous-couche en lés, flexible, stabilisante et étanche à la vapeur d'eau à poser libre. Elle est dotée sur l'envers de picots cruciformes en mousse de latex générant une couche d'air d'environ 1 mm d'épaisseur entre la sous-couche et le support. UZIN RR 185 sépare physiquement le revêtement de sol du support - ce dernier peut ainsi rester en place ce qui évite une réfection longue et coûteuse.

- ▶ Faible hauteur de construction
- ▶ Facile à découper et à poser
- ▶ Très plane
- ▶ Étanche à la vapeur, non absorbante
- ▶ Stable à l'eau et au nettoyage
- ▶ Dépose facile



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	rouleau
Format	2 m x 25 m = 50 m²
Tenue en stock	24 mois en emballage d'origine
Couleur	gris
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 65%
Poids du rouleau	env. 62,5 kg
Masse surfacique	env. 1,25 kg / m²
Épaisseur	env. 1,2 mm

Autres caractéristiques techniques disponibles sur demande.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être plan et résistant. Les fissures ne doivent plus progresser. L'humidité ne doit pas excéder 2% pour les chapes sulfate de calcium et 5% pour les chapes ciment (mesure effectuée à la bombe à carbure).

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Les revêtements anciens doivent être parfaitement adhérents sur toute leur surface et les joints de revêtement céramique ne doivent pas excéder 5 mm de largeur ni être trop profonds.

Si le support présente une humidité conforme aux règles en vigueur et si ce dernier n'est pas soumis à des remontées d'humidité, il est possible de préparer les supports inégaux via un système primaire/ragréage UZIN.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration. Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

Pose de la sous-couche

1. Avant la pose, acclimater les rouleaux au minimum 24h dans les pièces concernées.
2. Poser les lés de sous-couche (côté en polyester fibré rigide vers le haut), parallèlement au sens du revêtement neuf prévu puis ajuster. Au niveau des éléments de construction verticaux, respecter un écart d'au moins 3 mm.
3. Séparer les pièces entre elles (comme les seuils de porte) par un profilé, permettant ainsi la dilatation de la sous-couche des deux côtés.

Collage du revêtement supérieur en lés

1. Poser le revêtement à poser et le laisser s'acclimater pendant 24 à 48h.
2. La pose du nouveau revêtement sur la sous-couche s'effectue selon les règles de l'art courantes applicables aux travaux de revêtement de sol.
3. Positionner les joints des lés de revêtement parallèlement aux joints de la sous-couche tout en respectant un décalage minimum de 50 cm. La sous-couche n'est pas absorbante - pour choisir la colle adéquate, reportez-vous au tableau "Colles / Consommation".
4. Neutraliser les tensions du revêtement, également au niveau des bords du revêtement: contrecourber pour éviter les déformations (p. ex. tuilage) après la pose.

COLLES / CONSOMMATION :

Type de collage	Colle	Denture	Temps de gommage	Consommation
Textile à envers double dossier, aiguilleté	UZIN KE 2000S	B1	20 à 40 min	350 à 450 g/m ²
PVC/VER	UZIN KE 2000 S	A 1/A 5	20 à 40 min	180 à 280 g/m ²
LVT	UZIN KE 68	A 5		250 à 300 g/m ²

IMPORTANT :

- ▶ Entreposer les rouleaux debout en évitant les points de pression.
- ▶ Le support doit avoir une T° > 10°C et un point de rosée supérieur d'au moins 3°C par rapport à la T° du sol.
- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ Sous un sol en bois, la construction doit être sèche. Veiller à ce que la circulation d'air/l'aération en sous-face soit suffisante, p. ex. en installant des plinthes spéciales avec prises d'air.
- ▶ La charge ponctuelle maximale ne doit pas excéder 3 N/mm².
- ▶ UZIN RR 185 n'est pas compatible avec les planchers chauffants.
- ▶ UZIN RR 185 n'est pas compatible avec les revêtements de sols textiles exerçant une forte contrainte au niveau des raccords ni à un revêtement textile dimensionnellement instable, tel qu'un revêtement textile en fibres naturelles.
- ▶ UZIN RR 185 n'est pas compatible avec revêtement linoléum hétérogène. Pour la pose de linoléum sur UZIN RR 185, consulter le service technique.
- ▶ Lors de la rénovation du revêtement, le revêtement de sol pourra être retiré puis éliminé avec la sous-couche collée.
- ▶ En fonction de la lumière et sur certains revêtements de sol sensibles au poinçonnement ou relativement fins, l'apparition d'un léger marquage des bords de la sous-couche ne pourra pas être exclu.
- ▶ Certains revêtements, associés à une sous-couche isolante, peuvent ne plus présenter une résistance durable aux sièges à roulettes. Ces revêtements exigent l'utilisation d'une protection de sol dans la zone soumise aux roulettes. En cas de doute, consulter le fabricant du revêtement ou notre service technique.
- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtement de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

COMPOSITION :

Non-tissé de fibre de verre à liant synthétique.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Le produit lui-même ne nécessite pas de mesures spéciales de sécurité au travail. Pour se protéger contre les fibres de verre contenues dans le produit, il est recommandé d'utiliser des vêtements de travail fermés, une crème protectrice appropriée ou des gants et de se laver le visage et les mains après le travail. Respecter les indications de la rubrique „Sécurité du travail et de l'environnement” portées dans les fiches techniques des produits de pose utilisés.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés sont des déchets commerciaux ou de construction contenant du PVC