

Colle contact sans solvant

UZIN WK 222

Colle néoprène à base d'eau, pour tous les collages contact traditionnels dans le bâtiment

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour plinthes en PVC souple, profils de nez de marche, remontées en plinthe en PVC, linoléum, caoutchouc
- ▶ pour tous revêtements textiles, revêtements tissés ou revêtements aiguilletés "nerveux"
- ▶ pour revêtements PVC et caoutchouc en escalier
- ▶ pour protection PVC mural
- ▶ pour le collage de réparation (p.ex. collage sur trappes de visite)

Compatible :

- ▶ aux sollicitations de sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations en domaines résidentiel, commercial, industriel ou sportif

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ les supports plans, lisses, ragrés ou non, ex. revêtements anciens, supports métalliques, chapes, béton, ragréage, papiers peints et peintures murales bien adhérents, enduits, supports bois, et restes de colle résine synthétique, dispersion ou néoprène poncés, résistants à l'eau.
- ▶ planchers chauffants



PROPRIÉTÉS :


La colle contact UZIN WK 222 sans solvant satisfait les exigences en matière de protection du travail et de l'environnement grâce à sa très faible émission en COV, elle contribue ainsi à fournir des chantiers dont l'air ambiant est sain. Les poseurs ont donc la possibilité de réaliser des collages par contact, même pour des revêtements dits "nerveux", sans exposition aux solvants.

- ▶ Application facile au rouleau ou au pinceau
- ▶ Faible consommation
- ▶ Possibilité d'appliquer la veille
- ▶ Très bonne résistance aux plastifiants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	12 kg, 6 kg, 1 kg
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur	beige
Consommation	300 – 450 g/m ² – Quantité totale*
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 65%
Temps de gommage	20 à 40 min*
Temps de collage comme colle contact	2h* en général, réduite à 90 min si une des faces a été encollée la veille
Circulable	immédiatement*
Stabilité thermique	jusqu'à 70 °C en fonction du revêtement et du support
T° min. de mise en oeuvre	minimum 15 °C au sol
Résistance finale	après 2 jours*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dans tous les cas, le support doit être résistant, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toute substance polluante susceptible de diminuer l'adhérence.

En fonction du type et de la nature du support, par exemple s'il est poussiéreux, rugueux ou très absorbant, traiter par application du primaire UZIN adapté.

Traiter si nécessaire avec un ragréage de réparation /de nivellement UZIN adapté puis primariser avec le primaire UZIN adapté.

Les surfaces à encoller doivent être aussi lisses et planes que possible. Dépoussiérer soigneusement les surfaces lisses et denses, p. ex. métal, plastique, revêtement ancien, puis dégraisser le cas échéant.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

1. Appliquer la colle finement et uniformément – avec le rouleau mousse grossier UZIN jaune joint - sur la surface à coller et sur le support et avec un pinceau dans les angles et au niveau des arêtes. Avant application avec le rouleau joint, l'utiliser pour appliquer de la colle sur un élément de panneaux de bois aggloméré ou équivalent, afin d'assurer une imprégnation régulière du rouleau.
2. Laisser gommer les deux couches de colles suffisamment longtemps, jusqu'à ce qu'elles ne soient pratiquement plus collantes au toucher. Alternative: la surface du revêtement/du profil peut également être encollée la veille. Laisser gommer la seconde couche encollée jusqu'à ce que la surface soit "légèrement sèche au toucher".
3. Afficher le revêtement/profil – parfaitement ajusté – immédiatement ou dans l'intervalle de la durée de collage par contact, maroufler très énergiquement sur toute la surface. Toute correction après coup est impossible. Après 10 – 20 minutes, maroufler de nouveau énergiquement, tout particulièrement au niveau des bords et des arêtes.
4. Par conditions climatiques défavorables, la durée de gommage augmente de façon nettement plus importante qu'avec une colle solvantée. Pour malgré tout pouvoir enchaîner les travaux suivants rapidement, une circulation d'air importante suffit souvent, générée p. ex. par une porte ouverte, un petit radiateur soufflant ou un sèche-cheveux.
5. Eliminer les traces de colle fraîche immédiatement avec de l'eau tiède. Sur de nombreuses surfaces, le film de colle légèrement sec peut être retiré en le frottant. Alternative: lingettes UZIN Clean-Box.

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
Pinceau ou rouleau mousse grossier UZIN	Revêtement lisse, légèrement structuré, p. ex. PVC, caoutchouc, VER, etc.	150 – 200 g/m ²
Pinceau ou rouleau mousse grossier UZIN	Structuré, p. ex. aiguilleté grossier, linoléum, revêtement textile, revêtement à envers non tissé, pour protection PVC mural, etc.	250 – 350 g/m ²
Pinceau ou rouleau mousse grossier UZIN	Support : en fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface	150 – 200 g/m ²

*À 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air, avec des conditionnements tempérés.

IMPORTANT :

- Tenue en stock: maximum 12 mois à température modérée, en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à – 4 °C. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent les temps de gommage, d'affichage et de collage par contact, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- Un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Ne donc mettre en oeuvre que sur support bien sec. Dans le cas d'un support ragréé, veiller à ce que le ragréage soit bien sec.
- Pendant les pauses, plonger les outils nécessaires à l'application dans le seau de colle ou emballer le rouleau dans un film afin d'éviter qu'ils sèchent. Laver les outils à l'eau froide.
- En utilisant le ventilateur radial 950 m³/h Pajarito (code article 181158) et le ventilateur 60cm (code article 181154), le temps de séchage de la colle peut être considérablement réduit.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Après séchage complet le produit présente une odeur neutre et est physiologiquement et écologiquement sans danger. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.