

Colle universelle pour revêtement textile

UZIN UZ 57

Colle dispersion, très adhésive pour revêtements de sol textiles

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ Revêtements textiles avec tous les envers courants
- ▶ Revêtements tissés, aiguilletés stable dimensionnelle et revêtements en fibre naturelle avec les envers latex ou en laine non-tissée
- ▶ Revêtements textiles extrêmement rigides
- ▶ Revêtements PVC et VER au dos feûtre

ADAPTÉE POUR / SUR :

- ▶ supports absorbants et ragrésés
- ▶ toutes les sous-couches isolantes et d'interposition UZIN
- ▶ sols avec planchers chauffants (à circulation d'eau)
- ▶ pour la sollicitation avec de sièges à roulettes conforme à la norme DIN EN 12 529
- ▶ pour une sollicitation normale en domaine résidentiel, commercial et industriel
- ▶ pour l'entretien par shampooinage (voie humide) et injection extraction



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN UZ 57 est une colle dispersion à très faibles émissions, au forte adhésivité "filante", au bon pouvoir de prise et avec une haute résistance finale. La colle est aussi bien adaptée pour des revêtements textiles au collage difficile. Pour l'intérieur


- ▶ facile à étaler
- ▶ bon pouvoir de prise
- ▶ bon tack avec formation de « fils »



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	14 kg
Tenue en stock	Au moins 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc crème
Couleur à l'état sec	blanc crème
Consommation	300 à 550 g/m ²
Temps de gommage	5 à 15 minutes*
Temps d'application	env. 20 minutes*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	après 24 heures*
Résistance finale	après 3 jours*

*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air et en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substance susceptible de diminuer l'adhérence (par exemple salissure, huile, graisse). La surface doit être aspirée en profondeur, primairisée et ragréée. Utiliser les primaires et les ragréages UZIN appropriés (voir catalogue produits). Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires et émettre des réserves en cas de déficience. Toujours laisser parfaitement sécher le primaire et le ragréage.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avec la denture appropriée (voir le tableau ci-dessous), appliquer la colle régulièrement sur le support puis laisser gommer pendant une durée adaptée, aux conditions climatiques ambiantes, à la capacité d'absorption du support et au type de revêtement. N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail, le bon transfert au dos du revêtement devant être assuré.
2. Afficher le revêtement après un court temps de gommage, maroufler sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

CONSOMMATION :

Application avec	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A2	Lisse, structure légère, p. ex. revêtements textiles à envers mousse	300 - 350 g/m ²
B1	Structure importante, p. ex. revêtements textiles à envers double dossier synthétique	350 - 450 g/m ²
B2	Grossier, p. ex. tissage	500 - 550 g/m ²

* À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, en fonction du type de revêtement de sol et de l'absorption du support.

** consommation maximale admissible de 400 g/m² dans la construction navale (IMO)

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- tenue en stock 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Résistante au gel jusqu'à - 4 °C. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.

- conditions idéales de mise en œuvre de 18 à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C et humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent les temps de travail, de prise et de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Dans le cas d'un support ragréé, veiller donc à ce que le ragréage soit bien sec.
- un collage direct sur traces de colles anciennes peut entraîner des interactions et un développement d'odeurs désagréables. Idéalement, supprimer les couches anciennes. Dans tous les cas, des traces de colle anciennes devront être isolées par un primaire de barrage puis d'un ragréage autolissant, sur toute la surface, en épaisseur suffisante.
- avant collage, le revêtement doit être suffisamment détendu, acclimaté et adapté aux conditions climatiques de l'utilisation future.
- dans le cas d'une déformation du rouleau de revêtement, des extrémités ou des barres d'étuves, il faudra mettre en place une charge après collage.
- une collage mural avec un revêtement souple peut être réalisé sans effort avec la colle UZIN UZ 57. Dans ce but, appliquer la colle sur le mur préparé avec le rouleau peau de mouton, peigner immédiatement avec la denture adaptée puis laisser gommer. Afficher le revêtement puis maroufler. Le cas échéant, fixer l'extrémité supérieure avec une colle contact.
- respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.

ENVIRONNEMENT :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.