

Colle parquet polymère

UZIN MK 140

Colle élastique pour la pose des parquets courants

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour parquet massif jusqu'à 140 mm de largeur (rapport d'essai FCBA n° 403-22-0813-A-1 v1)
- ▶ pour parquet contrecollé

Domaine d'emploi élargi :

- ▶ planchette
- ▶ mosaïque
- ▶ lamelle sur chant

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ supports ragrés, plans et absorbants
- ▶ chape ciment, chape sulfate de calcium ou béton
- ▶ panneaux OSB 2 – OSB 3 – OSB 4 et panneaux de bois aggloméré P4 – P7 neufs, parfaitement fixés par vissage
- ▶ carrelage adhérent poncé/matifié
- ▶ planchers chauffants rafraichissants



PROPRIÉTÉS :

UZIN MK 140 s'applique très facilement et dispose d'un long temps de travail. Sa formule permet d'éliminer sans difficultés les traces de colle, assurant ainsi une pose propre de parquet.

- ▶ Facile à appliquer
- ▶ Bonne tenue des cannelures
- ▶ Les traces de colle sur le parquet peuvent être éliminées
- ▶ Testé par le FCBA pour la pose d'un parquet massif de largeur 140mm et d'élancement maximum (rapport largeur/épaisseur) de 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique, boudin
Conditionnement	16 kg, 2x6 kg
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur	beige clair
Consommation	1000 - 1200 g/m ²
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR entre 40 et 60%
Temps de travail	env. 30 min*
Sollicitable	après env. 36h*
Ponçage	après env. 48h*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, en fonction de l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dans tous les cas, le support doit être résistant, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toute substance polluante susceptible de diminuer l'adhérence. L'application au préalable d'un système primaire/ragréage Uzin adapté permettra de répondre aux exigences du DTU de référence.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Sur les supports secs et conformes aux normes en vigueur, il est possible de renoncer à l'utilisation d'un primaire. Néanmoins, nous recommandons l'utilisation du primaire UZIN PE 390 en cas de support très absorbant et du primaire UZIN PE 412 ou UZIN PE 414 en cas de support à consolider.

En cas de doute, consulter notre service technique.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante. Après ouverture du seau, ôter le film protecteur. Retirer également l'éventuelle peau fine formée en surface. Pour les boudins, couper l'une des extrémités pour libérer la colle.

2. Appliquer la colle régulièrement sur le support avec la spatule dentée appropriée (cf. "Consommation"). N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail : le bon transfert au dos des éléments doit être assuré. Bien presser les éléments de parquet.

3. Nettoyer immédiatement les taches de colle fraîche avec les lingettes UZIN Clean-Box. Les taches de colle durcies pourront être retirées mécaniquement.

CONSOMMATION :

Parquet type	Denture	Consommation*
Parquet contrecollé / Planchette / Lamelles sur chant / Mosaïque	B11	1000 - 1200 g/m ²
Parquet massif	Spatule lame massive Wolff (ref. 65656)	1200 g/m ²
Sous-couche	B3	800 g/m ²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, en fonction de l'absorption du support.

IMPORTANT :

- ▶ Stocker à T° modéré et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.

- ▶ Le support doit avoir une T° > 10°C et la différence entre la température du support et le point de rosée doit être supérieure à 3°C.
- ▶ Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- ▶ Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- ▶ Avant collage, le parquet doit être suffisamment acclimaté aux conditions thermo-hygrométriques de l'utilisation future.
- ▶ Pour assurer l'application de la bonne quantité de colle, changer la spatule à colle tous les 100 m².
- ▶ Pour la pose d'éléments de grand format, le support doit présenter une grande planéité et toujours répondre aux normes en vigueur.
- ▶ Dans le cas d'une pose d'un parquet massif ayant un rapport d'élancement (largeur / épaisseur) supérieur à 9, des précautions particulières devront être prises - veuillez contacter le service technique UZIN en amont de la pose.
- ▶ Dans le cas d'une pose sur terre-plein ou sur un support exposé à des remontées d'humidité, traiter le support en amont avec le primaire époxy UZIN PE 470.
- ▶ Dans le cas d'un support ragréé, veiller à ce que le ragréage soit bien sec.
- ▶ Sous un sol en bois, la construction doit être sèche. Veiller à ce que la circulation d'air/l'aération en sous-face soit suffisante, p. ex. en installant des plinthes spéciales avec prises d'air.
- ▶ Respecter le taux d'humidité du bois admis (se référer aux textes en vigueur).
- ▶ Au droit des éléments de construction verticaux, respecter un jeu périphérique régulier de 5 à 8mm.
- ▶ Dans le cadre de pose d'éléments sans rainures/languettes, il sera impératif d'assurer une pose propre sans colle entre les joints (afin d'éviter une réaction entre les plastifiants de la colle et le futur vitrificateur) ou d'utiliser la colle PU UZIN MK 92S.
- ▶ Pour un collage direct de parquet sur Fermacell, consulter notre service technique.
- ▶ Le conditionnement en boudins de 2 x 6 kg est compatible avec notre pistolet applicateur UZIN ATD 100.
- ▶ Pour rappel, NF DTU 51.2 impose que le parquet mis en oeuvre respecte les normes NF EN 13489 (parquet contrecollé) ou NF EN 13226 (parquet massif)
- ▶ Pour la préparation du support et la mise en oeuvre des produits, respecter les fiches techniques des produits utilisés, les DTU, CPT, guides de rénovation, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ Sans solvant, contenant du méthoxysilane
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission

COMPOSITION :

Prépolymères à terminaison silane, charges minérales, additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Contient du méthoxysilane. Ininflammable. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Lors du processus de prise, du méthanol se dégage. Pendant la mise en oeuvre, une bonne aération des locaux et l'usage des gants de protection est recommandée. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produits, laisser durcir puis éliminer avec les débris de chantier.