

Cordons de colles

CORDONS DE COLLE UZIN

Cordons de colles thermofusibles

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le cordon de colle thermofusible UZIN 18 mm / 300 mm est spécialement conçu pour une utilisation avec le pistolet à colle UZIN. Il assure un montage rapide, sans poussière et professionnel d'une plinthe, d'un profilé ou d'un élément décoratif en bois, stratifié ou plastique résistant à la chaleur. La quantité de colle thermofusible s'applique de manière personnalisée en fonction des besoins. Cela permet de monter sans problème un élément, même sur un support très rugueux.

POUR APPLICATION SUR :

Adapté pour plinthe, profilé ou élément décoratif en :

- ▶ bois
- ▶ stratifié
- ▶ plastique résistant à la température

Compatible sur support lisse ou structuré, résistant à la chaleur comme :

- ▶ crépi
- ▶ maçonnerie
- ▶ peinture
- ▶ métal
- ▶ béton
- ▶ céramique
- ▶ plâtre
- ▶ enduit de lissage



PROPRIÉTÉS :

Le cordon de colle thermofusible UZIN 18 mm / 300 mm dispose d'un temps de durcissement très court. L'élément est solidement fixé au support en moins de 45 secondes. Ce court temps de durcissement assure une progression très rapide des travaux.

- ▶ Durcissement très rapide
- ▶ Montage de l'élément sans poussière
- ▶ Optimal pour la mise en œuvre avec le pistolet à colle UZIN
- ▶ Adapté au montage sur un support très rugueux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	2 kg (27 pièces)
Tenue en stock	24 mois
Couleur à l'état liquide	blanc crème
Couleur à l'état sec	blanc crème
Consommation	4 - 5 ml / pièce
Temps de gommage	sans
Temps d'application	30 secondes
T° min. de mise en oeuvre	16 °C

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit résister à la chaleur (jusqu'à 220 °C), être plan, solide, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) susceptible de nuire à l'adhérence. Éliminer tous éléments pouvant réduire l'adhérence de la colle.

Aspirer soigneusement les débris et poussières. Bien nettoyer et dégraisser une surface très lisse ou très dense, comme le plastique, le métal ou autre, de préférence la poncer ou la dépolir. En cas d'incertitude, faire un essai de collage.

Appliquer le primaire UZIN adapté sur un support très absorbant, poussiéreux ou farineux, par ex. sur un support plâtre, et laisser sécher.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

- ▶ Insérer le cordon de colle UZIN 18 mm / 300 mm par l'ouverture située à l'arrière de l'appareil jusqu'au manchon isolant.
- ▶ Vérifier le flux de fusion du bâton de colle thermofusible en actionnant légèrement la gâchette.
- ▶ Laisser le support et l'élément à coller atteindre la température ambiante. Une température inférieure à 16 °C réduit considérablement le temps de durcissement.
- ▶ La surface à coller doit être exempte de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.
- ▶ Appliquer le cordon de colle UZIN en lignes régulières sur l'envers du profilé. Une surface irrégulière nécessite une application de colle plus importante.
- ▶ Pour une adhérence optimale, monter l'élément à coller sur le mur dans les 30 secondes en exerçant une légère pression.
- ▶ Après 45 secondes (en fonction du climat), la colle est durcie.

CONSOMMATION :

La consommation dépend de la vitesse d'application et de la pression exercée sur la gâchette. En règle générale, un cordon de colle UZIN 18 mm / 300 mm permet de réaliser environ 4 - 5 mètres linéaires de plinthe.

IMPORTANT :

- ▶ **Ne pas toucher la colle thermofusible chaude !** En cas de contact avec la peau, rincer abondamment la partie touchée à l'eau froide. Consulter un médecin le cas échéant.
- ▶ Conserver au frais et au sec. Acclimater à température ambiante le cordon de colle UZIN 18 mm / 300 mm avant la mise en œuvre. Éviter les températures élevées et le rayonnement direct du soleil.
- ▶ Condition idéale de mise en œuvre entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 16 °C et humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse prolonge le temps de durcissement, une température élevée le raccourcit. Le durcissement est obtenu par refroidissement.

- ▶ Une quantité élevée appliquée prolonge le durcissement
- ▶ En général, il est préférable de procéder à un essai en amont.
- ▶ Un matériau sensible à la chaleur peut se déformer, se colorer, brûler ou altérer son adhérence sous l'effet de la chaleur.
- ▶ Une colle thermofusible peut provoquer des brûlures.
- ▶ Ne jamais forcer pour éliminer un résidu de colle.
- ▶ Ne jamais retirer le cordon de colle UZIN du pistolet à colle UZIN. Pour le transport dans la valise, couper le cordon de colle UZIN si nécessaire.
- ▶ Avant le collage, l'élément à coller sera suffisamment détendu, acclimaté et adapté au climat ambiant usuel pour son utilisation ultérieure.
- ▶ Une forte déformation, un bord extrêmement relevé ou une forte courbure sont à contenir ou à bloquer pendant la phase de collage jusqu'au durcissement (environ 45 secondes).
- ▶ Pour toute autre combinaison non décrite ici, avec un autre type d'élément ou de support, demander conseil auprès du service technique.
- ▶ Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.