

Film porteur pour colle sèche

UZIN U-FIXX®

Colle sèche pour revêtement PVC/CV, revêtement décoratif PVC, caoutchouc et revêtement textile tufté sur support lisse ou revêtement d'usure

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement PVC/CV homogène ou hétérogène
- ▶ revêtement décoratif PVC jusqu'à 1 300 mm de longueur
- ▶ revêtement vinyle-polyester tissé
- ▶ caoutchouc homogène jusqu'à 3,5 mm
- ▶ revêtement textile tufté avec tous les envers courants (sauf envers) PVC
- ▶ dalle de moquette
- ▶ Kugelgarn® et Kugelvlies®

APPROPRIÉ SUR / POUR :

Sur revêtement d'usure existant :

- ▶ revêtement PVC/CV
- ▶ revêtement décoratif PVC
- ▶ revêtement en liège avec enduction PVC
- ▶ linoléum
- ▶ enduction PUR et époxy
- ▶ caoutchouc
- ▶ revêtement sans PVC
- ▶ pierre artificielle, terrazzo, carrelage céramique sans différence de niveau
- ▶ aluminium et métal

Sur un nouveau support :

- ▶ masse de ragréage cimentaire
- ▶ masse de ragréage à base de sulfate de calcium
- ▶ barrière anti-humidité en résine époxy
- ▶ masse de ragréage PUR bicomposante
- ▶ panneau contreplaqué et MDF



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Film porteur double face avec une force d'adhérence différente sur chaque face. La face inférieure présente une adhérence plus faible afin de permettre une dépose ultérieure facile, tandis que la face supérieure offre une adhérence plus forte pour assurer une liaison optimale avec l'envers du revêtement. UZIN U-Fixx convient particulièrement à la pose de revêtement de sol textile ou souple stable dimensionnellement, sans limitation de surface. Il résiste au nettoyage et convient au nettoyage par injection-extraction.

- ▶ retrait facile
- ▶ pose rapide et simple
- ▶ revêtement de sol immédiatement praticable et sollicitable
- ▶ immédiatement soudable / jointoyable
- ▶ sans solvant ni conservateur

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	carton
Conditionnement	Contenu couvre 20 m² surface (75 cm x 25 m) ruban (5 cm x 25 m)
Tenue en stock	min. 60 mois
Couleur	transparent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Préparation sur un revêtement d'usure existant :

Le revêtement d'usure existant doit être solide, bien adhérent, porteur, plan, sec, exempt de fissures, propre et débarrassé de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence, par ex. saleté, huile, graisse ou silicone.

Nettoyer le support, puis l'essuyer avec un chiffon humide. Ne pas effectuer de nettoyage en profondeur. En présence de résidus huileux, dégraisser avec un nettoyant doux dilué.

Préparation d'un nouveau support :

Le support doit être solide, porteur, plan, sec, exempt de fissures, propre et débarrassé de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence, par ex. saleté, huile ou graisse. Poncer le support ragré, aspirer soigneusement, puis appliquer UZIN Planus non dilué, uniformément et en couche fine, en croisant les passes. Après séchage, la surface doit présenter un film fin légèrement brillant. Laisser UZIN Planus sécher complètement.

Test de collage :

Toujours effectuer un test de collage. Bien maroufler UZIN U-FIXX sur le support. Si UZIN U-FIXX se détache du support, cela peut indiquer que la structure du support est trop rugueuse, que le support est poussiéreux, qu'il présente encore de l'humidité résiduelle ou qu'il est encore recouvert d'un agent de démoulage. Prendre les mesures correctives nécessaires et répéter le test de collage jusqu'à obtenir une adhérence parfaite.

MISE EN ŒUVRE :

Pose du ruban périphérique UZIN U-FIXX :

Installer le ruban périphérique le long des murs, des portes et des éléments de construction verticaux afin de :

- ▶ compenser les irrégularités au niveau du mur
- ▶ renforcer l'adhérence en périphérie
- ▶ faciliter le collage dans les zones difficiles d'accès

Pose de UZIN U-FIXX :

Dérouler UZIN U-FIXX dans le sens de pose du nouveau revêtement de sol, bien maroufler, puis couper bord à bord ou dérouler directement bord à bord avec un écart maximal de 3 mm. Lors de la découpe, veiller à ne pas endommager le support existant. Poser le dernier lé d'UZIN U-FIXX à partir du mur. Replacer le rouleau restant d'UZIN U-FIXX dans son carton d'origine.

Remarque : ne jamais coller sur le support la face la plus adhésive, recouverte du papier protecteur.

Lors de la mise en œuvre, ne poser que la quantité d'UZIN U-FIXX qui pourra être recouverte d'un revêtement de sol le jour même. Avant la pose, laisser UZIN U-FIXX ainsi que le revêtement de sol s'acclimater pendant au moins 48 heures dans la pièce à revêtir.

Pose d'un revêtements en lés:

Étaler le revêtement de sol et l'ajuster grossièrement. Avant la pose, couper le joint selon les indications du fabricant. En cas de double coupe, placer une règle en acier en dessous afin de ne pas couper UZIN U-FIXX. Le joint du revêtement de sol ne doit pas coïncider avec le joint d'UZIN U-FIXX. Positionner précisément les lés au niveau du joint, puis les rabattre jusqu'à la moitié. Retirer ensuite à plat et en ligne droite le papier protecteur d'UZIN U-FIXX jusqu'au revêtement rabattu. Couper le papier protecteur retiré en laissant env. 10 cm. Replier le reste sous le revêtement rabattu afin de former une languette. Afficher d'abord le lé principal, puis afficher progressivement le deuxième lé en biais et avec précision le long du joint. Bien maroufler / cylindrer le revêtement de sol dans le sens longitudinal et transversal. Afin de réduire le volume des déchets, empiler les papiers protecteurs puis les enrouler.

Remarque pour revêtement textile :

Ne pas utiliser de coup de genou ni de pinces à joint.

Remarque pour revêtement de sol souple :

Tous les joints et raccords d'un revêtement de sol souple en lés ou en dalles, à l'exception d'un revêtement décoratif, doivent être soudés thermiquement ou chimiquement, ou jointoyés. Pour le soudage ou le jointoiment, respecter les indications du fabricant du revêtement de sol. Le soudage ou le jointoiment peut être réalisé immédiatement après le collage.

Pose d'un revêtement décoratif ou en dalles :

Tracer sur le papier protecteur, à l'aide d'un crayon approprié, les points de départ de la première rangée de lames / dalles. Placer une règle en acier le long des points de départ et l'aligner avec précision. Retirer à plat et en ligne droite le papier protecteur d'UZIN U-FIXX jusqu'à la règle en acier. Déchirer ensuite le papier protecteur en biais vers le haut le long de la règle en acier bien maintenue. La ligne droite ainsi créée sert de ligne de départ pour la première rangée. Afficher les dalles / lames le long de cette ligne, sans traction ni tension, puis bien les presser à la main. Retirer ensuite progressivement le papier protecteur à plat et en ligne droite et afficher les autres éléments de revêtement comme décrit. En cas d'interruption de la pose, le papier protecteur peut être remis en place afin de protéger UZIN U-FIXX. Bien maroufler / cylindrer le revêtement posé dans le sens longitudinal et transversal. Afin de réduire le volume des déchets, empiler les papiers protecteurs puis les enrouler.

Dépose du revêtement :

Découper tout d'abord le revêtement de sol en bandes, sans endommager le revêtement situé en dessous. En partant d'un coin, retirer le revêtement de sol du support avec UZIN U-FIXX en le tirant sous un angle faible – et voilà ! Selon le type de support, des résidus de colle peuvent rester sur celui-ci ou sur l'ancien revêtement d'usure situé en dessous. Il n'est donc pas possible de garantir le rétablissement de l'état d'origine. UZIN U-FIXX peut être éliminé avec le revêtement de sol conformément

aux prescriptions locales en matière d'élimination des déchets.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Stocker debout, au sec, au frais et à l'abri du rayonnement direct du soleil. Envelopper à nouveau les rouleaux entamés dans leur papier protecteur et les replacer dans leur carton d'origine.
- ▶ Pour toute question concernant une dépose sans résidus, consulter le service technique.
- ▶ Conviennent les revêtements de sol PVC et caoutchouc en lés ou en dalles présentant une variation dimensionnelle < 0,40 %, contrôlée selon EN 434 ou EN ISO 23999, les revêtements de sol LVT présentant une variation dimensionnelle < 0,25 %, contrôlée selon les mêmes normes, ainsi que les revêtements textiles tuftés. Seuls les revêtements LVT et les dalles PVC ne présentant aucune tension interne ni déformation visible peuvent être collés.
- ▶ Les revêtements de sol souples, à l'exception des revêtements LVT, doivent toujours être soudés ou jointoyés. Pour le soudage / jointoiement, respecter les indications du fabricant du revêtement de sol. Le soudage / jointoiement peut être réalisé immédiatement après le collage.
- ▶ Un revêtement d'usure existant en PUR ou en résine époxy doit être lisse et âgé d'au moins 3 mois.
- ▶ Un carrelage existant en pierre artificielle ou en céramique doit être lisse et sans différence de niveau visible.

Garantie:

- ▶ **UZIN garantit pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.**
- ▶ UZIN U-FIXX satisfait aux exigences de la VOB, partie C, point 2.7 « Colles » : « Elles forment une liaison solide et durable, n'altèrent ni le revêtement de sol ni le support et ne provoquent aucune nuisance olfactive après leur mise en œuvre. »
- ▶ Respecter les règles généralement reconnues de la profession et de la technique pour la pose de revêtement de sol ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA).
- ▶ Dans tous les cas, effectuer ses propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.
- ▶ La garantie est exclue dans les cas suivants :
- ▶ UZIN U-FIXX est utilisé à l'extérieur, en salle d'opération ou dans le secteur automobile.
- ▶ Le produit est soumis à des contraintes inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique.
- ▶ Des fissures se forment dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ L'utilisation ou la mise en œuvre déroge aux instructions de mise en œuvre (ne jamais utiliser UZIN U-FIXX dans un escalier ni sur un mur).
- ▶ Des joints ou des déformations se forment sur le revêtement de sol à la suite de variations dimensionnelles.
- ▶ Les joints et raccords d'un revêtement de sol souple, à l'exception d'un revêtement décoratif, ne sont pas soudés thermiquement ou chimiquement, ni jointoyés.
- ▶ Une décoloration apparaît à la suite d'une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.

- ▶ Le revêtement de sol a été posé sous traction ou sous tension.
- ▶ UZIN U-FIXX est exposé à l'humidité.
- ▶ La pose a été effectuée à une température inférieure à 15 °C au niveau du sol.
- ▶ UZIN U-FIXX est utilisé dans une zone soumise à de fortes contraintes thermiques, par ex. dans une véranda.
- ▶ Aucun test de collage préalable n'a été effectué.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film spécial, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.