

Colle universelle / Fixateur universel

UZIN KE 50 ROLL&TACK

Colle / fixateur dispersion à très faibles émissions pour revêtement décoratif PVC, revêtement PVC et CV ainsi que revêtement textile

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ Revêtement décoratif PVC
- ▶ Revêtement PVC et CV, aussi à envers en non-tissé textile
- ▶ Revêtement textile à envers en latex, non-tissé et mousse PVC

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support absorbant, ragréé
- ▶ un support dense, non absorbant
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ le shampouinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une sollicitation en milieu résidentiel et commercial



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN KE 50 ROLL&TACK est une colle puissante, présentant un tack élevé et un très long temps de pose. Le produit peut être utilisé comme colle adhésive ou comme fixateur. Pour usage en intérieur.


- ▶ très faible consommation
- ▶ temps de pose extrêmement long
- ▶ application ergonomique au rouleau possible debout
- ▶ alternative idéale à la pose libre



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	10 kg, 2 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	beige
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	100 - 220 g/m ²
Temps de gommage	20 - 40 minutes*
Temps d'application	jusqu'à 24 heures*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après 24 heures*
Soudage des joints	après 24 heures*
Résistance finale	après 3 jours*

* À 20 °C et 65 % d'humidité relative, en fonction du type de revêtement et du pouvoir absorbant du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

Application comme colle:

1. Appliquer la colle de manière uniforme sur le support à l'aide d'une spatule dentée adaptée et laisser évaporer en fonction de la quantité appliquée, du climat ambiant, du pouvoir absorbant du support et du type de revêtement. Appliquer uniquement la quantité de colle pouvant être recouverte dans le temps ouvert en assurant une bonne mouillabilité du revers du revêtement.
2. Afficher le revêtement après le temps de gommage, maroufler / cylindrer sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

Application comme fixateur:

1. Appliquer le fixateur régulièrement sur le support à l'aide d'un rouleau adapté et laisser gommer complètement (test au doigt). Le manchon le plus adapté est un manchon à peinture ou un manchon en polyamide de 18 / 12 mm, ainsi que le manchon UZIN nylon-peluche.
2. Afficher le revêtement dans les 24 heures*, maroufler / cylindrer sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

*Une fixation stable après 24 heures ne peut être garantie que si la couche de fixateur n'a pas été contaminée par de la poussière ou autrement. Il est donc recommandé de poser le revêtement le plus tôt possible.

CONSOMMATION :

Denture	Consommation*
Rouleau	100 - 150 g/m²
A5	180 - 200 g/m²
A1	200 - 220 g/m²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, seau de colle acclimaté

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 15 °C. Refermer hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.
- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- ▶ Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- ▶ Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- ▶ En cas de contrainte thermique extrême due à l'ensoleillement, de forte sollicitation mécanique par des transpalettes, chariots élévateurs, etc., ou de pénétration d'humidité par le dessus, nous recommandons l'utilisation d'un produit alternatif (p. ex. UZIN KE 66 HT ou UZIN KE 68). En cas de doute, contacter le service technique.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 356 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol en PVC"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol élastomère"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.